



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т – элемент переходной С-С-С



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Т – элемент переходной С-С-С

Кат. № 3044

1.) Эксплуатация

Трубный переходной Т-элемент используется в распределениях труб в качестве прямоугольного ответвления труб с переходной средней частью. К прилегающим частям распределений труб привариваются и после приваривания квалифицированным специалистом к прилегающей арматуре становятся частью системы труб.

2.) Чертёж и размеры:



DN	a	b	c	d	e
40/25	60	37	1,5	28	28
50/25	70	49	1,5	28	28
50/40	70	49	1,5	40	40
65/40	80	66	1,5	40	40
65/50	80	66	1,5	52	52
80/50	90	81	1,5	52	52
80/65	90	81	1,5	70	70
100/50	100	100	1,5	52	52
100/65	100	100	2	70	70
100/80	100	100	2	85	85

3.) Комплектность

Трубные Т-элементы переходные производятся из трубок. Имеют форму буквы Т с двумя одинаковыми крайними соединительными концами и переходным средним соединительным размером. Все соединительные размеры соответствуют параметрам по норме DIN 11851. Производятся с основными номинальными размерами DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 и 150.

4.) Материал

Материал, использованный при производстве вышеуказанных изделий, соответствует нормам: ČSN 17240, DIN 1.4301, AISI 304 и ČSN 17349, DIN 1.4404, AISI 316L

Таблица перевода международных норм маркировки стали

Poldi	Czech Rep. PN	Germany DIN (W. Nr.)	USA ASTM	Italy UNI	France AFNOR	Russia GOST
AKV7	17240	1.01	AISI 304	X5CrNi1810	Z7CN18-09	08Ch18N10
AKV2	17249	1.06	AISI304L	X2CrNi1811	Z3CN19-121	03Ch18N11
AKV EX7	17346	1.01	AISI 316	X5CrNiMo1712.2	Z7CND17-12-02	-
AKV EX2	17349	1.04	AISI 316L	X2CrNiMo1713.2	Z3CND18-12-02	03Ch12N14M2
AKVS7	17248	1.41	AISI 321	X6CrNiTi1811	Z6CNT18-10	08Ch18N10T
AKV EX S9	17348	1.71	AISI 316Ti	X6CrNiMoTi1712	Z6CNDT17-12	08Ch17N13M2

Химический состав наиболее часто используемой нержавеющей стали

ČSN PN	%C max.	%Si max.	%Mn max.	%P max.	%S max.	%Cr max.	%Mo max.	%Ni max.	%Ti max.
17 240	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	9.0 -11.5	-
17 249	0.03	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	10.0-12.5	-
17 346	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	10.5-13.5	-
17349	0.03	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	11.0-14.0	-
17 248	0.10	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-19.0	-	9.5-12.0	>=5xC
17 348	0.10	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	11.0-14.0	>=5xC

5.) Температура

Макс. и минимальная рабочая температура арматур (металла) составляет от –30 до +200°C

6.) Давление

Номинальное давление до 10 бар.

7.) Монтаж, уход, диагностика

Трубные переходные Т-элементы S-S-S привариваются к прилегающей арматуре. После квалифицированного приваривания в систему труб становятся составной частью системы труб. Рекомендуем регулярно контролировать все сварные распределения труб для своевременного обнаружения механического повреждения из-за посторонних факторов. Это также поможет обнаружить возможное повреждение материала труб в результате использования чрезмерно агрессивного чистящего средства.

Контроль герметичности и правильной работы соединения производится визуально, при этом проверяется, чтобы среда не подтекала и не капала в месте сварки.

8.) Производитель

NIOB FLUID s.r.o., Ostrožská 1003, 687 25 HLUK, Česká republika, www.niobfluid.cz